

Beschreibung: **cds-Beschichtung HB** ist ein universelles, pigmentiertes 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. **cds-Beschichtung HB** ist frei von lackschädlichen Additiven. Total solid nach Prüfverfahren DEUTSCHE BAUCHEMIE.

Anwendung: **cds-Beschichtung HB** kommt als universell einsetzbare Epoxidharzbeschichtung in Innenräumen wie auch im Freien zur Anwendung. Für mineralische Oberflächen mit mittlerer mechanischer (gemäß Beanspruchungsstufen der DIN 18560-7 Estrichnorm) und chemischer Belastung. Dabei können Beschichtungen und Versiegelungen mit glatter oder rutschfester Oberfläche hergestellt werden. **cds-Beschichtung HB** wird als selbstverlaufende Beschichtung für glatte Beläge oder auch als Grundschicht und Kopfversiegelung von Abstreubelägen eingesetzt. Ferner findet sie Anwendung als farbige Versiegelung im geprüften cds-Oberflächenschutzsystem OS 8 und OS 8 II. Durch Abmischen von **cds-Beschichtung HB** mit Quarzsand 0,1-0,3 mm ist es möglich, kostengünstige Beläge mit ca. 2 - 3 mm Schichtdicke herzustellen. Die Anwendung von **cds-Beschichtung HB** empfiehlt sich für Betriebs- und Produktionsstätten, Lagerhallen, Garagen, Tankstellen, Parkdecks und dergleichen.

Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht (Mischung):	1,5 g/cm ³
Festkörpergehalt:	> 99 Gew. %
Mischungsverhältnis:	82 : 18
Shore-Härte (A/D) – (DIN 53505)	ca. D 73
Abrieb nach Taber (CS 10/1000 U/1000 g):	ca. 23 mg/30 cm ²
Druckfestigkeit (in Anlehnung an DIN EN ISO 604):	> 50 N/m ²

Verarbeitungszeit (Minuten)			begehbar nach (Stunden)			ausgehärtet nach (Tagen)		
+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
ca. 50	ca. 30	ca. 15	ca. 28	ca. 16	ca. 10	10	7	5

Mindesthärtungs- bzw. Objekttemperatur:	+ 10°C
max. Verarbeitungs- bzw. Objekttemperatur:	+ 30°C
Chemikalienbeständigkeit:	siehe Tabelle

Farbtonabweichungen sind rohstoffbedingt unvermeidbar. Deshalb bei unterschiedlichen Chargen Stammkomponenten vorher mischen oder für klare optische Begrenzung sorgen. Durch die Zugabe von Füllstoffen können bei hellen Farbtönen Farbabweichungen auftreten.

Prüfzeugnisse:	4400.04 und 4400.29 OS 8-System Parkhaus, Polymer Institut, Wicker
	4400.05 Prüfg. gem. "Richtl. f. Flugverkehrsfl. der Bundeswehr"(BFR-OSS), Institut f. Lackprüfung, Gießen (cds-Kopfspritzung)
	4400.28 Prüfg. gem. "Richtl. f. Flugverkehrsfl. der Bundeswehr"(BFR-OSS), Institut f. Lackprüfung, Gießen (cds-Kopfspritzung WE)
	4400.09 bis 4400.23 sowie 4400.31 bis 4400.34 Rutschhemmung vers. Aufbauten, Berufsgenossenschaftl. Institut für Arbeitssicherheit, St. Augustin
	4400.26 Dekontaminierbarkeit, Forschungszentrum, Jülich
	4400.36 bis 4400.37 Brandschutzverhalten, Prüfinstitut Hoch, Fladungen
	4400.39 Grundprüfung OS-RH gemäß ZTV BEB, Polymer Institut, Wicker
	4400.40 Prüfung für Lebensmittelindustrie, Kiwa Polymer Institut, Wicker

Untergrund: Der mineralische Untergrund muss trocken, tragfähig, feingriffig sowie frei von Schlempe, Staub, losen Teilen, Fett und Öl sein. Die Abreißfestigkeit der Betonunterlage darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.
Nicht ausreichend tragfähige Schichten müssen mechanisch durch Strahlen und/oder Fräsen entfernt werden. Anschließend lose Teile durch Abblasen entfernen.

Mischvorgang: Stamm- (A) und Härterkomponente (B) sind im genau dosierten Mischungsverhältnis abgepackt. Die Komp. B wird vollständig in die Komp. A entleert (austropfen bzw. auskratzen), beide Komponenten werden anschließend gut und intensiv miteinander vermischt. Für das Mischen ist ein elektrisches Handrührgerät zu empfehlen, z.B. langsam laufende Bohrmaschine (300-400 U/Min.) mit angesetztem Rührkorb. Beim Mischen sind Seiten- und Bodenfläche des Gebindes mehrfach scharf abzustreifen. Um Mischfehler völlig auszuschließen, muss das gemischte Material in ein sauberes Gefäß umgefüllt und nochmals durchgerührt und danach zügig verarbeitet werden.

Verarbeitung: Die Verarbeitung soll nur erfolgen, wenn die Temperatur des Untergrundes mindestens 3 °C über der jeweils herrschenden Taupunkttemperatur liegt. Die relative Luftfeuchtigkeit darf beim Einbau des Materials 75 % (bei 10°C) bzw. 80 % (bei 23°C) nicht überschreiten. Wird das Material aufgespachtelt, ist es anschließend durch Überrollen mit einer Stachelwalze zu entlüften.

Anwendungsbeispiele:

a. Beschichtungsdicke ca. 1 mm glatt ungefüllt

- 1 Untergrundvorbereitung: siehe oben
- 2 Grundierung
Aufbringen von **cds-Grundierung MB** mittels Gummischieber und nachrollen.
Materialverbrauch: 250-350 g/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Wird nicht innerhalb von 48 Stunden überarbeitet, ist die noch frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,2-0,6 mm

Seite 2 von 6

abzustreuen. Materialverbrauch: max. 500 g/m² (**nicht** im Überschuss!)
Beim Einsatz im Freien empfiehlt sich die Verwendung von **cds-Grundierung farblos**.

3 Deckbeschichtung

Am nächsten Tag wird mit einer Zahnpachtel (Zahnung 4 mm) **cds-Beschichtung HB** aufgezogen. Die frisch aufgebraute Beschichtung ist mit einer Stachelwalze im Kreuzgang zu entlüften.
Materialverbrauch: ca. 1,50 kg/m² * je 1 mm Schichtdicke

b. Beschichtungsdicke ca. 1,5 mm glatt gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm

1 Untergrundvorbehandlung: siehe oben

2 **Grundierung**

Aufbringen von **cds-Grundierung MB** mit Gummischieber und nachrollen.
Materialverbrauch: 250-350 g/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Wird nicht innerhalb von 48 Stunden überarbeitet ist die noch frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm bzw. 0,2-0,6 mm abzustreuen. Materialverbrauch: max. 500 g/m² (**nicht** im Überschuss. Beim Einsatz im Freien empfiehlt sich die Verwendung von **cds-Grundierung farblos**).

3 **Deckbeschichtung**

Am nächsten Tag wird mit der Zahnpachtel (Zahnung 6 mm) ein Verlaufmörtel, bestehend aus

2,0 GT **cds-Beschichtung HB** und max.

1,0 GT feuergetrockneter Quarzsand 0,1-0,3 mm

aufgebracht (Angabe für 20°C). Die frisch aufgebraute Beschichtung ist mit einer Stachelwalze im Kreuzgang zu entlüften.

Materialverbrauch: ca. 2,70 kg/m² Verlaufmörtel bestehend aus
1,80 kg/m² Bindemittel + 0,9 kg/m² Quarzsand 0,1-0,3 mm

Der Füllgrad ist in Abhängigkeit von Untergrund- und Umgebungstemperatur zur Erzielung einer glatten Oberfläche entsprechend zu reduzieren.

An senkrechten Flächen wird dem Verlaufmörtel je nach Umgebungstemperatur 3-5 Gew. % **cds-Stellmittel** zugesetzt.

c. rutschhemmende Oberfläche:

Zur Erzielung von rutschhemmenden Oberflächen wird der frische Verlaufmörtel mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,3-0,8 mm bzw. 0,7-1,2 mm im Überschuss abgestreut.

Materialverbrauch Quarzsand: ca. 5,0 kg/m²

Deckversiegelung (empfohlen für Innenbereich):



Am nächsten Tag scharfes Abkehren des überschüssigen Sandes und Aufbringen der Deckversiegelung **cds-Beschichtung HB**.
Materialverbrauch: 600-900 g/m² (je nach gewünschter Rauheit)

- Reinigung:** Bei jeder Arbeitsunterbrechung sofort mit **cds-EP-Verdünnung/Reiniger** säubern, Materialkomponenten sowie Reinigungsmittel nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen, sondern ordnungsgemäß entsorgen.
- Lieferform:** 10 kg oder 30 kg-Gebinde inkl. Härter und Fassware (245 kg), Containerware (1.100 kg)
- Farbton:** Ca.RAL 7023 betongrau, 7030 steingrau, 7032 kieselgrau, 7035 lichtgrau, 7037 staubgrau, 7038 achatgrau, andere Farbtöne auf Anfrage.
Geringe Farbtonveränderungen sind bei UV- und Witterungseinflüssen möglich.
Die Funktionsfähigkeit der Beschichtung wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Lagerung:** Lagerfähigkeit 1 Jahr. Gebinde gut verschlossen halten, trocken und nach Möglichkeit bei + 10 °C bis + 20 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Gefahren:** Hautkontakt, vor allem mit der Härterkomponente, vermeiden. Gelangen Spritzer ins Auge, sofort intensiv mit Wasser spülen, anschließend unverzüglich Arzt aufsuchen.

Beachten Sie bitte die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft, insbesondere die Handlungsanleitung „Epoxidharze in der Bauwirtschaft“ (www.arbeitssicherheit.de), sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Die Gebinde sind kindersicher zu lagern, entsprechend sind Kinder während der Verarbeitung fernzuhalten.

Nach der Aushärtung ist das Produkt physiologisch unbedenklich.

Produktreste können nach der Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ungereinigte Verpackungen und flüssige Komponenten sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen (siehe Hinweise im Sicherheitsdatenblatt).

Ausgehärtete Produktreste können unter der Abfallschlüsselnummer 20 03 01 „Gemischte Siedlungsabfälle“ in einer geeigneten Müllverbrennungsanlage verwertet werden.

EU-Grenzwert, nach Decopaint Richtlinie (VOC-Gehalt): enthält < 500 g/l (Grenzwert 2010)
Giscode: RE 30


ADR-Klasse: Stammkomponente: Klasse 9, III
Härter: Klasse 8, II



Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für Auslandslieferungen - auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf Ersatzleistungen gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen vorsehen.

Die DIN EN 13 813 „Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen“ (Jan. 2003) legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und – Versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst. Produkte die der o.g. Norm entsprechen sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

CE-Kennzeichnung für cds-Beschichtung HB:

	
cds Polymere GmbH & Co. KG Gau-Bickelheimer Straße 72 55576 Sprendlingen/Rhh.	
04	
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4	
Reaktionsharzestrich/-beschichtung für die Anwendung in Gebäuden – (Aufbauten gemäß techn. Merkblättern)	
Brandverhalten	E _{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	AR1
Haftzugfestigkeit	B 1,5
Schlagfestigkeit	IR4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD