



- Beschreibung:** Zubereitung aus synthetischer, amorpher Kieselsäure und Polyethylen.
- Anwendung:** Mit **cds-Stellmittel** werden fließfähige Bodenbeschichtungen auf Epoxidharz- und Polyurethanharzbasis standfest und spachtelfähig eingestellt.
- Eigenschaften:** Gute Einmischbarkeit
Hohe Ergiebigkeit
Für EP- und PUR – Reaktionsharze geeignet
Optisch ansprechende Oberfläche
enthält Fasern
- Verarbeitung:** **cds-Stellmittel** wird in das vorgemischte Reaktionsharz mit einem langsam laufenden Rührer nach und nach untergemischt. Bei höheren Temperaturen muss so lange Stellmittel zugegeben werden, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
- Verbrauch** , bezogen auf das Bindemittel:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| leicht geneigte Flächen | ca. 2 Gew. % |
| stark geneigte Flächen | ca. 3-4 Gew. % |
| senkrechte Flächen | ca. 5-8 Gew. % |
- Die Menge der Stellmittelzugabe hängt von der Temperatur und Art des Reaktionsharzes ab.
- Lieferform:** 1 kg (Blehdose) und 10 kg (Papiersack)
- Lagerung:** In gut verschlossener Originalverpackung ist das Produkt in trockenen und temperierten Räumen (nicht unter +10°C) 1 Jahr lagerbar.

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für Auslandslieferungen - auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf Ersatzleistungen gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen vorsehen.